



HELIODUR

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ И СТУЛЬЕВ

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

HELIODUR лаки и эмали – это высококачественные двухкомпонентные покрытия, предназначенные для окраски интерьерной мебели. Они являются идеальным решением для обеспечения надежной защиты и высокой механической и химической стойкости поверхности.

HELIODUR лаки и эмали обладают свойством электропроводимости и поэтому, кроме других способов, подходят для окраски способом электростатического вертикального распыления, часто применяемым в современных роботизированных технологиях. Такой способ нанесения обеспечивает минимальные потери материала при окраске вертикальных заготовок стульев, детских кроваток и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Длительная защита окрашенной поверхности
- Высокая прочность и эластичность покрытия
- Отличная механическая и химическая стойкость
- Различные способы нанесения – распыление электростатическое, воздушное, airmix, airless
- Сушка также при комнатной температуре (ок. 20°C)



СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ И СТУЛЬЕВ

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАК

HELIODUR универсальный лак (блеск 5 - 80%)

Способ нанесения	Распыление воздушное, airmix, airless
Расход	100 – 130 г/м ²
Добавка отвердителя	10%, 403315 HELIODUR Отвердитель 15
Разбавление	Распыление воздушное, airmix, airless 20 – 30%, 403851 HELIODUR Разбавитель или 407648 HELIODUR Разбавитель для высоких температур
Межслойный интервал	1 – 2 час при T= 20°C или 30 мин при T= 50°C
Число слоев	2 – 3

ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК + ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ЛАК

HELIODUR грунтовочный лак

Способ нанесения	Распыление электростатическое, воздушное, airmix, airless
Расход	100 – 130 г/м ²
Добавка отвердителя	50%, 403733 HELIODUR Отвердитель 33
Разбавление	Распыление электростатическое: 20 – 50 %, 407650 HELIODUR Разбавитель E Распыление воздушное, airmix, airless: 20 – 30%, 403851 HELIODUR Разбавитель или 407648 HELIODUR Разбавитель для высоких температур
Межслойный интервал	не менее 2 час при T = 20°C или 45 мин при T = 50°C
Число слоев	1 – 2

HELIODURлак V (блеск 5 - 90%)

Способ нанесения	Распыление электростатическое, воздушное, airmix, airless
Расход	100 – 130 г/м ²
Добавка отвердителя	50%, 403733 HELIODUR Отвердитель 33
Разбавление	Распыление электростатическое: 20 – 50 %, 407650 HELIODUR Разбавитель E Распыление воздушное, airmix, airless: 20 – 30%, 403851 HELIODUR Разбавитель или 407648 HELIODUR Разбавитель для высоких температур
Время сушки	2 - 3 час при T = 20°C или 1 час при T = 30 - 50°C
Штабелирование/упаковка	как минимум через 24 час



ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ
ГРУНТОВОЧНАЯ ЭМАЛЬ + ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЭМАЛЬ

HELIODUR эмаль грунтовочная белая

Способ нанесения	Распыление электростатическое, воздушное, airmix, airless
Расход	120 – 150 г/м ²
Добавка отвердителя	50%, 403375 HELIODUR Отвердитель 75
Разбавление	Распыление электростатическое: 20 – 50 %, 407650 HELIODUR Разбавитель E Распыление воздушное, airmix, airless: 20 – 30%, 403851 HELIODUR Разбавитель или 407648 HELIODUR Разбавитель для высоких температур
Межслойный интервал	не менее 2 час при T = 20°C, после второго слоя не менее 8 час
Число слоев	1 – 2

HELIODUR эмаль различных цветов (блеск 10 - 90%)

Способ нанесения	Распыление электростатическое, воздушное, airmix, airless
Расход	100 – 130 г/м ²
Добавка отвердителя	50%, 403375 HELIODUR Отвердитель 75
Разбавление	Распыление электростатическое: 20 – 50 %, 407650 HELIODUR Разбавитель E Распыление воздушное, airmix, airless: 20 – 30% , 403851 HELIODUR Разбавитель или 407648 HELIODUR Разбавитель для высоких температур
Время сушки	2 - 3 час при T = 20°C или 1 час при T = 30 - 50°C
Штабелирование/упаковка	как минимум через 24 час

СЕРТИФИКАЦИЯ

Материалы ТМ HELIODUR соответствуют требованиям Европейского стандарта EN 71-3 (Безопасность детских игрушек).



Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale
Slovenia
info@helios.si
www.helios-group.eu

XXXXX

Европейская Группа лакокрасочных покрытий

Подробная информация и общие условия доступны на сайте www.helios-group.eu.