

ГРУНТ ПОЛИУРЕТАН

# TERMOLIN CC 3000

TERMOLIN CC 3000 универсальный грунт предназначен для грунтования оцинкованной стальной и алюминиевой рулонной жести, эксплуатируемой в экстерьере (кровельные листы, панели и т.д.). TERMOLIN CC 3000 универсальный антикоррозионный грунт на основе полиуретан, без содержания пигментов хрома. Грунт отличается превосходной коррозионной стойкостью, пластичностью и адгезией к подложке. В защитной системе с TERMOLUKS CC эмалью он дает отличную межслойную адгезию и применяется для защиты рулонной стальной оцинкованной и алюминиевой жести, эксплуатируемой в экстерьере.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная коррозионная стойкость
- Без содержания хромовых пигментов
- Отличная укрывистость
- Подходит для HDG и гальванической стали

# TERMOLIN CC 3000

## Технические характеристики материала

Тип:	Полиуретан	
Цвет:	Белый	
Вязкость при поставке:	60 – 110 s DIN4	DIN 53211
Концентрация сухого остатка (по весу):	> 40%	EN ISO 3251
Плотность:	1030 – 1490 кг/м <sup>3</sup>	EN ISO 2811
Тип подложки:	Оцинкованная стальная или алюминиевая жесь	

## Технические характеристики покрытия

Способ нанесения:	Метод Coil coating, вязкость при поставке	
Т сушки (PMT):	231 °C ± 10 °C	
Толщина пленки:	max. 25 мкм	
Расход (1 мкм):	max. 3,3 г/м <sup>2</sup>	
Типичные свойства сухой пленки в системе с TERMOLUKS CC эмалью		
Блеск (60°):	29 – 41%	EN 13523-2
T-испытания на изгиб:	max. 1,5	EN 13523-7
Твердость по карандашу:	F-2H	EN 13523-4
Стойкость к удару:	10J	ASTM D22794
Эластичность по Эриксену:	min. 6	EN 13523-6
Адгезия:	Gt 0	EN 13523-6
МЕК тест:	> 100 DR	EN 13523-11

## Внимание

Перед использованием тщательно перемешать.

## Срок хранения

6 месяцев

## Условия хранения

В сухом проветриваемом помещении при температуре от +5 до +25 °C в оригинально закрытой заводской таре.

## Сертификация / паспорт

Каждая партия материала сопровождается сертификатом / паспортом, содержащим соответствующую контрольную информацию.

Настоящая техническая информация является результатом наших исследований, сочетанием лабораторных разработок и опыта. Компания не берет на себя никакой ответственности за качество окрасочных работ, если краска была использована для других целей. В таком случае гарантия дается только на качество наших красок. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления потребителя. Система контроля качества соответствует требованиям ISO 9001.



**Helios TBLUS** d.o.o.  
Količevo 65, 1230 Domžale  
Slovenia  
metal.coatings@helios.si  
www.helios-group.eu