



СЕРИЯ 53

АНТИГРАФФИТИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ КРАСКИ

- отличная устойчивость наружных поверхностей
- отличная химическая устойчивость (ксилол, ацетон трихлорэтилен)
- хорошо выдерживает термические нагрузки

ОПИСАНИЕ

Серия 53 – это полиуретановые порошковые краски с очень высокой химической устойчивостью, в основном к органическим растворителям. Очень высокая атмосферостойкость обеспечивает долговременную защиту наружных поверхностей. “Антиграффити” механизм обеспечивает высокую химическую устойчивость покрытия. Применяется для покраски поверхностей, обеспечивающих стирание специальных фломастеров и спреев с растворителями (например ацетон).

Область применения:

- для поверхностей, подвергающихся сильным органическим растворителям и / или атмосферным влияниям
- оборудование для химических лабораторий
- детали машин, подверженные воздействию органических растворителей
- «антивандалные» покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:	по RAL и NCS каталогам
Поверхность:	гладкая
Блеск:	глянцевый
Плотность:	1500 – 1600 кг/м ³ , в зависимости от оттенка
Способ нанесения:	электростатическое
Расход:	7-9 м ² /кг при толщине 70 мкм
Срок годности:	24 месяца при температуре 25° C
Упаковка:	коробка – 20 кг
Условия хранения:	в оригинальной коробке в плотно закрытом мешке при температуре 5 – 25° C

АНТИГРАФФИТИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ КРАСКИ

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

Физические свойства:*

Отверждение:	10 мин / 200° C
Толщина сухой пленки мкм (ISO 2808):	60-80 мкм
Блеск $\angle 60^\circ$ (ASTM 523, ISO 2813):	80 - 90
Адгезия (ISO 2409):	Gt 0
Изгиб (ISO 1519):	≥ 5 мм
Эластичность DIN ISO 1520:	≥ 7 мм
Твердость (Bucholz) (ISO 2815):	≥ 100
Стойкость к удару (ASTM D 2794-93):	80/40

Химические свойства:**

Солевой туман 500 ч (DIN 50021 SS) – отслаивание при разрезе:	не более 2 мм
Влажная камера 500 ч (DIN 50017 SK) отслаивание при разрезе:	не более 2 мм

*0,8 мм декапированного листа

**Fe фосфат Bonderite 1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Алюминий:	желтое или зеленое хроматирование,
Оцинкованная поверхность:	прозрачное хроматирование,
Железо:	цинкфосфат, толстослойный или толстослойный фосфат железа

РЕЖИМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

10 мин / 200° C, 15 мин/190° C, 20 мин/180° C

Техническая информация является результатом наших исследований, совокупностью лабораторных разработок и накопленного опыта. Фирма не берет на себя ответственности за качество окрасочных работ, если краска была использована не по назначению. В таких случаях гарантия дается только на качество наших красок. Фирма сохраняет за собой право на изменение технических данных без предварительного извещения. Система качества соответствует ISO 9001.